



ציפוי פוליאוריתני שקוף המימוש כנוזל

תיאור המוצר:

ציפוי Maritran's הינו ציפוי שקוף, קשה אך גמיש, חד רכיבי, מבוסס על פוליאוריתן אליפטי בעל אחוז מוצקים גבוה, המשמש לאיטום מים ארוך טווח.

ציפוי עתיר ביציעים זה הינו עמיד UV, בלתי מצהיב, עמיד בזונג אויר, עמיד לכימיים שונים, גם בעלי תגובה בסיסית. גם לאחר בליה, הציפוי נשאר שקוף ונגיש. Maritran's מגן ועוצר מים על פני שטח קשיחים ועומד בפני קרה, ערפיח וגשם חומצין. פני שטח של פלסטיק ישן יעשו נוצצים וمبرיקים יותר לאחר ציפוי ב-Maritran's. Maritran's מתן משטחי זכוכית פגומים ומגן מפני התפזרות שברים במקרה של פגיעה.

יתרונות:

- שימוש פשוט ע"י רולר או אירלס
- עמיד לקרינת שמש
- בלתי מצהיב
- לאחר היישום, יוצר ציפוי ללא תפירים וחיבורים ולא אפשרות לנזילות
- עמיד לחילוץ מפני הצבירות מים עומדים
- שומר על תכונותיו המכניות גם בטווח טמפרטורה של 30°- עד 90°
- עמיד לקרה
- הצמדות מלאה לפני השטח (גם בעיתים כגון זינוג קרמי).
- פני השטח האוטומים ניתנים להליכה ועמידים במידה רבה לשחיקה.

שימושים:

- איטום מרופסות וגגות מרצפים
- איטום זכוכית זכוכית מסוריינט
- איטום של קירות לבני זכוכית
- איטום והגנה על אבן טבעי
- איטום של פלסטיים שקופים כגון פוליקרבונט
- איטום והגנה על עץ ובמבוק
- מצון למשתחי דק ופרק. שכבה יקרתית – עבה ושקופה.
- ציפוי ואיטום משטחי מתכת
- ציפוי ואיטום מדרגות

תצרוכת:

1-2/1 ק"ג למ"ר ב- 3-2 שכבות.
נתון זה חושב לפי התצרוכת הראלית בתנאים אופטימליים.
יש להתחשב בפני שטח סופגי, טמף, לחות, אופן השימוש והגימור הנדרש.

ה uninformatzia ha-nil nameret le-ak am be-uf ao b-cetav ao cdognamot la-nisyonot ba-amona sheim matayimim li-shimush, ar la-achriot, ha-davar nogen nem li-zochiut zad shelishi. ha-lukoh chyb ledok akt ha-motzrim ha-motspekim la-hatamot le-shimush v-lotnaim ha-motspeim mahaem.

ha-shimush v-hiyoshom shel ha-chomer ha-pum mevir le-shilitat ha-spek v-lkan ham ul achriot ha-lukoh v-hemvatz.

am lemrot ha-amor le-ylig geret nak mcl sog shaoa beut ha-shimush ba-chomer v-yoscom ci ha-ov nuber machomer pagom, achriot ha-spek tihya mongebalt le-shovi ha-motzr she-hastmash bo v-shooscom ul hiyuto pagom. ha-spek yishadal le-spek at ha-motzr ba-ikot gboha v-achida, la-pi ha-sadanret ha-mobtach v-behatam le-chokim v-lotknot shel mdinat israel.

תוכנה	נתון	שיטת בדיקה
רכיבים	פרופולימר פוליאורטני בעל אחוז מוצקים גבוה	
עמידות ללחץ מים	ללא נזילה (1 מטר מים/ 24 שעות)	DIN EN 1928
התארכות עד קריעה	322%	ASTM D 412
חוזק משיכה	25.4nm2	DIN EN ISO 527
קושי - Shore D	25	ASTM D 2240
מוצקים	100%	CALCULATED
התארכות לקריעה לאחר 2000 שעות של בליה מואצת	298%	DIN ISO 34, METHOD B
שמירת ברק אחר 2000 שעות של בליה מואצת	טוב	DIN 67530
ניריות השטח לאחר 2000 שעות של בליה מואצת	0	DIN EN ISO 4628-6
מעבר אדי מים	8.05 גראם למ"ר ב-24 שעות	EN ISO 12572
טמפרטורי שימוש	5°C to 35°C	ASTM D 903
הדבקה לצד הסוג של אריח קרמי	>2.0 mm2/N (כשל באירוע הקרטמי)	
זמן עד לאירוע הדבקה	8 שעות	
זמן עד לאפשרות הליכה על המשטח	24 שעות	
התמצוקות סופית	7 ימים	
7 ימים	טובה כנגד תנאים חומצים ובסיסיים (עד C-10%), דטרגנטים, מי ים ושםנים שונים	

אוף השימוש:

הכנת השטח:

יש להכין את פניו השטח בהקפה יתרה לקבלת ציפוי איכותי. פניו השטח חייבים להיות נקיים, יבשים ויציבים, נטולי זיהומים העולים לפניו בהדבקה.

אחוז הלחות הנבוה ביוטר המותר במשטח המצוופה אסור שעילתה על 5%.

מבנה בטון חדשניים חייבים להתייבש לפחות במשך 28 יום.

יש להסיר ציפויים ישנים, זיהומים, שמננים, חומרם אורגנניים ואבק.

משטחים בעלי זיגוג או זכוכיתים חייבים להיות מנוגבים בפרקימר

"MARISEAL TILE PRIMER"

ازהרה: אין לשטוף את פניו השטח במים. פניו השטח חייבים להיות יבשים לחילוטין.

ה uninformativa הנו"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויותך של שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתקמתם לשימוש ולתנאיים המצוופים מהם.

השימוש והשימוש של החומר הם מעבר לסוג השתלת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.

אם למרות האמור לעיל יגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשינוי החומר שהשתמש בו ושהו סוכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את החומר באיכות גבוהה ו אחידה, לפי הסטנדרט המובייט ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

שים לב: משטחים בעלי מים כלאים כגון רטיבות מתחת לריצוף במרפסת,

יש להמתין עד ליבוש מלא לפני היציפוי-**Marittrans**.

אין לישם **Marittrans** על שטחים קרמיים עם ניטרטים המחללים בחיבורם ללא טיפול מוקדם.

אין לישם **Marittrans** על פנים שטח אשר טופל בעבר בכל סוג של סיליקונים או דוחי מים אחרים.

יש לבדוק את ההדבקה מראש בכל מקרה של יישום.

תיקון של מחברים וחריצים:

יש לאטום בקפידה את כל החורים והחיבורים לפני השימוש ב-**Marittrans**.

סדקים ונילים, סדקים נימיים, תפירים התפשלות וחסמי אבק יש לטפל באופן מקומי ע"י פרימר 7000 ולתת להתייבש 3-2 שעות.

יש למלא חריצים גדולים במסטיק 404U ולתת זמן יbos מתאים.

פרימר:

פני שטח שאיןם סופגים כגון זכוכית ווינוגן קרמי, יש לטפל מראש במריס PRIMER TILE. הפרימר מיושם ע"י הספגט בד יבש בחומר וניגוב של כל המשטח.

ע"י טיפול זה אנו מבטיחים כי המשטח משופעל כימית ומונואה כהלכה.

יש להחליף את הבד לעיתים קרובות ולהשתמש בלבד נקי בלבד.

ישום החומר:

שפוך **Marittrans** על המשטח המטופל והשתמש ברולר או כל' משונן בנובה שנ של 1 מ"מ עד שכל המשטח מצופה. לאחר 12 שעות, אך לא יותר מ-18 שעות, ישם שכבה שנייה ע"י רולר או מרשת. שכבה שלישית תמן ציפוי משופר.

שים לב: אל תיישם יותר מ-1 מ"מ **Marittrans** לשכבה.

גימור: ניתן לקבל גימור מאט, באם נדרש, ע"י שימוש בשכבה אחת של FINISH MARITTRANS.

ארזיה: 1 ק"ג / 5 ק"ג / 10 ק"ג.

יש לשמור על הארידזות במקום קריר ויבש עד 9 חודשים מתאריך הייצור באירועים סגורות.

הן מלחות וחסיפה לשימוש.

יש לשמור על התווויות המקוריות של המוצר.

ניקוי כלים: יש לנகות לפני התקשות החומר במדל 712.

הוראות בטיחות:

Marittrans מכיל איזוטיאנטים וכן ממיסים דליקים.

ראה דף בטיחות המסופק ע"י היצרן.

• החומר דליק.

• הרחק ממוקר אש.

• אל תעשן בקרבתו.

• יש לאוורר בזמן העבודה.

• יש להשתמש בכפפות ומשקפי מגן.

• במקרה מגע עם החומר, יש לשטוף בהרבה מים ולהתיעץ עם רופא.

• הרחק מungan ילדים.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסויות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכיותך בלבד. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתקנתם לשימוש ולתנאי המוצפים מהם.

השימוש והישום של החומר הם מעבר לשלית הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.

אם למרות האמור לעיל יגרם נזק מכל סוג שהוא בעקבות השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נזק מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשינוי המוצר שהשתמש בו ושהושכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ו אחידה, לפי הסטנדרט המובייט ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.